

MEGACOLOR GRUNDIER-FÜLLER

Klassischer 2K-Füller (4:1) in hellgrau, schwarz und weiß

- Schnelltrocknend, hochfüllend für alle Anforderungen
- 10 Minuten Ablüftzeit, 20-30 Minuten Trocknung bei 60 °C

MEGACOLOR SPEED-FÜLLER

Brandneue Füller-Generation (4:1) mit rasanter Trocknung in hellgrau, schwarz und weiß

- Universelle Anwendung, sehr gute Schleifbarkeit
- kurze Ablüftzeit von unter 5 Minuten, nur 10 Minuten Trocknung bei 60 °C

MEGACOLOR EXPRESS-FÜLLER

Der schnellste Füller-Typ auf dem Markt (1:1) in hellgrau

- Superschnelles Arbeiten bei kleineren Schäden
- Ablüftzeit unter 5 Minuten, 5 Minuten Trocknung bei 60 °C oder < 1 Stunde bei Raumtemperatur

Typ	Grundier-Füller	Speed-Füller	Express-Füller
Ablüften nach jedem Spritzgang	5-10 Minuten	< 5 Minuten	< 5 Minuten
Ablüftzeit vor Ofentrocknung	10 Minuten	< 5 Minuten	< 5 Minuten
Trocknung bei 60 °C Objekttemperatur	20-30 Minuten	10 Minuten	5 Minuten
Trocknung bei 50 °C Objekttemperatur	-	15 Minuten	10 Minuten
Trocknung bei 40 °C Objekttemperatur	-	25 Minuten	15 Minuten
Trocknung bei 20 °C (Raumtemperatur)	-	90 Minuten	< 60 Minuten