

MEGACOLOR UHS EXPRESS CLEAR

Zwei VOC-Klarlacke (2:1) der neuesten Generation. **Beide Klarlacke haben denselben Härter.**

UHS EXPRESS CLEAR (kurz)

- Rasante Trocknung und völlig unkritische Anwendung für Spot-Repair, Teil- und Ganzlackierung
- Extrem kurzer Lackierprozess, **keine Ablüftzeit** und nur 10 Minuten Trocknung bei 40 °C

UHS EXPRESS CLEAR (universell)

- Noch universeller durch etwas langsamere Trocknung, ideal auch für Großfahrzeuge
- Kurzer Lackierprozess, **keine Ablüftzeit** und nur 20 Minuten Trocknung bei 50 °C

MEGACOLOR VOC KLARLACK

Schnelltrocknende Standard VOC-Klarlack (2:1) zu einem sehr attraktiven Preis

- Universell für Spot-Repair, Teil- und Ganzlackierung
- 5 Minuten Ablüftzeit, 25-30 Minuten Trocknung bei 60 °C

MEGACOLOR MS KLARLACK

Universeller, preiswerter MS Klarlack (2:1)

- Universell für Spot-Repair, Teil- und Ganzlackierung
- 10 Minuten Ablüftzeit, 25-30 Minuten Trocknung bei 60 °C

Typ	UHS EXPRESS CLEAR (kurz)	UHS EXPRESS CLEAR (universell)	VOC KLARLACK	MS KLARLACK
Ablüften nach jedem Spritzgang	ohne Ablüften	ohne Ablüften	5 Minuten	10 Minuten
Ablüftzeit vor Ofentrocknung	ohne Ablüften	ohne Ablüften	5 Minuten	10 Minuten
Trocknung bei 60 °C Objekttemperatur	5 Minuten	15 Minuten	25-30 Minuten	25-30 Minuten
Trocknung bei 50 °C Objekttemperatur	8 Minuten	20 Minuten	-	-
Trocknung bei 40 °C Objekttemperatur	10 Minuten	30 Minuten	-	-
Trocknung bei 20 °C (Raumtemperatur)	60 Minuten	90 Minuten	-	-